

TECAFORM AD AF natural - Halffabrikaten

Chemische benaming

POM-H (Polyoxymethyleen homopolymeer)

Kleur

donker bruin ondoorschijnend

Dichtheid

1.49 g/cm³

Vulstoffen

PTFE

Belangrijkste eigenschappen

- goede wrijvings-, en slijtvastheidseigenschappen
- hoge sterkte
- elektrisch isolerend
- hoge taaiheid
- goede mechanische bewerkbaarheid
- goede chemische resistentie
- moeilijk verlijmbaar
- niet bestand tegen water boven 60°C

Doelgroepen

- mechanische ontwikkelingen
- automobielindustrie
- lucht-, en ruimtevaart technologie
- electronica

Mechanische eigenschappen	Parameters	waarde	eenheid	norm	toelichting
Treksterkte	50mm/min	53	MPa	DIN EN ISO 527-2	(1) Voor treksterkte test, proefstaafje type 1b
E-modulus (trek)	1mm/min	3000	MPa	DIN EN ISO 527-2	(1)
Trekspanning	50mm/min	53	MPa	DIN EN ISO 527-2	(2) Voor buigsterkte test: inspanning 64mm, norm proefstaafje
Uitrekking	50mm/min	8	%	DIN EN ISO 527-2	(3) Proefstaafje 10x10x10mm
Rek bij breuk	50mm/min	8	%	DIN EN ISO 527-2	(4) Proefstaafje 10x10x50mm, modulus bereik tussen 0,5 en 1% druk
Buigsterkte	2mm/min, 10 N	85	MPa	DIN EN ISO 178	(2)
Elasticiteitsmodulus	2mm/min, 10 N	3000	MPa	DIN EN ISO 178	(5) Voor slagsterkte test (volgens Charpy): inspanning 64mm, norm proefstaafje. n.b. = not broken (niet gebroken)
Drukvastheid	1% / 2% 5mm/min, 10 N	19/33/67	MPa	EN ISO 604	(3)
Compressie modulus	5mm/min, 10 N	2400	MPa	EN ISO 604	(4)
Slagsterkte (Charpy)	max. 7,5J	n.b.	kJ/m ²	DIN EN ISO 179-1eU	(5)
Kerfslagwaarde (Charpy)	max. 7,5J	25	kJ/m ²	DIN EN ISO 179-1eA	(6) Proefstaafje 4mm dik
Kogeldrukhardheid		166	MPa	ISO 2039-1	(6)
Thermische eigenschappen	Parameters	waarde	eenheid	norm	toelichting
Glasovergangstemperatuur		-60	°C	DIN EN ISO 11357	(1)
Smelt-temperatuur		179	°C	DIN EN ISO 11357	(2) Uit openbare gegevens. Het is noodzakelijk om dit in de toepassing te controleren
Doorbuigingstemperatuur onder last	HDT, methode A	141	°C	ISO-R 75 Method A	
Gebruikstemperatuur	korte duur	150	°C		(2)
Gebruikstemperatuur	continu	110	°C		
Warmte-uitzetting	23-60°C, continu	12	10 ⁻⁵ K ⁻¹	DIN EN ISO 11359-1;2	
Warmte-uitzetting	23-100°C, continu	13	10 ⁻⁵ K ⁻¹	DIN EN ISO 11359-1;2	
Specifieke Warmte-capaciteit		1.3	J/(g*K)	ISO 22007-4:2008	
Warmtegeleiding		0.46	W/(K*m)	ISO 22007-4:2008	
Elektrische eigenschappen	Parameters	waarde	eenheid	norm	toelichting
Oppervlakteweerstand		10 ¹⁴	Ω	DIN IEC 60093	
Andere eigenschappen	Parameters	waarde	eenheid	norm	toelichting
Wateropname	24h / 96h (23°C)	0.05 / 0.1	%	DIN EN ISO 62	(1) Ø ca. 50mm, h=13mm
Bestand tegen heet water en logen		-	-	-	(2)
Weersbestendigheid		-	-	-	(3) "in relatie" betekend dat het niet op de UL lijst (yellow card) staat. De informatie kan stammen uit de grondstoffen, het halffabrikaat of een schatting. De toepassings condities moeten individueel getest worden.
Ontvlambaarheid (UL94)	in relatie tot	HB		DIN IEC 60695-11-10;	(3)

De opgegeven waarden, volgens onze huidige kennis, zijn bedoeld om een globale indruk te geven van de eigenschappen en toepassingen van onze producten. Het betreft geen minimum of maximum waarden en geen gegarandeerde waarden doch "richtwaarden" welke binnen het normale tolerantie-veld van producteigenschappen liggen en voornamelijk bedoeld zijn om materialen te kunnen vergelijken. De opgegeven waarden zijn niet juridisch bindend en mogen niet voor specificatie-doeleinden worden gebruikt. De verschillende tests zijn, tenzij anders aangegeven, uitgevoerd op testmonsters met een genormeerde afmeting. Omdat de eigenschappen afhankelijk zijn van de afmetingen van het uiteindelijke product dient men altijd specifieke tests uit te voeren onder individuele omstandigheden. Aan de opgegeven waarden kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend, de klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de materiaalkeuze en het vooraf testen van de geschiktheid voor het beoogde doeleind. Onze materialen zijn niet geschikt voor toepassing als medisch c.q. tandheelkundig implantaat. Bestaande commerciële patenten dienen in acht genomen te worden. De gegevens in deze data-sheet worden regelmatig herzien, u vindt de meest recente uitgave op www.ensinger-online.com. Technische wijzigingen voorbehouden.